



SC Ramirio SRL

CIF: RO19066332

Nr. ORC: J29/2107/2006

Sediul social: Str. Mihai Bravu 31, Mizil, PH

Showroom: Blejoi, Țânțăreni, Str. Principala Nr. 26, 107072 PH

www.ramirio.ro, info@ramirio.ro, 0721 582 682

Hidro Pq In – Impermeabilizant, hidrofugant incolor

Descriere: Hidrofugant incolor. Nu modifica aspectul final al suprafetei tratate.

Caracteristici: Solutie incolora pe baza de rasini siliconice modificate, rezistente la razale ultraviolete, destinat impermeabilizarii materialelor poroase, lasand materialul sa respire, nu modifica aspectul final al materialului tratat.

Specificatii: Aspect: Lichid transparent; Pigmenti: 0%; Dizolvanti: Baza alifatica; Densitate: 0,81g/cc; Vascozitate: Foarte fluid; Extract uscat: 6-7%; PH: Non-ionic(nici acid, nici baza); Punct de ardere: 35°C.

Aplicatii: HIDRO PQ-IN permite impermeabilizarea fatadelor de mortar si stuc, pardoseala de terracota, materiale ceramice in general, marmura, granit, piatra naturala, beton, placari caramida si caramida aparenta, in general clasa materialelor poroase ce nu prezinta fisuri. Prin compozitia produsului, nu se formeaza pelicula la suprafata, nu modifica culoarea sau aspectul materialelor tratate, lasand suprafata sa respire. Materialul tratat este mai usor de intretinut si este protejat impotriva inghetului si impiedica dezvoltarea mucegaiului si a bacteriilor. Suprafetele deja tratate pot fi vopsite sau tencuite.

Mod de utilizare: Inainte de tratament, suprafata trebuie curatata si fara urme de murdarie, praf, etc. Daca este necesar, se poate folosi fungicide pentru eliminarea mucegaiului, muschilor si a algelor. Produsul se aplica pur, nediluat, cu ajutorul unei pensule, role sau prin pulverizare intr-o singura mana pana la saturarea suprafetei. Se aplica intotdeauna de jos in sus. In tratamentul pavajelor ceramice poroase, se elimina eflorescenta cu DESEX 60 N diluat(solutie usor acidulata) si apoi se periaza. Randamentul produsului este intre 3 si 5 m²/litru, depinzand de porozitatea suprafetei.

Recomandari: Se recomanda efectuarea unei probe inaintea aplicarii finale.

Depozitare: A se evita inghetul si expunerea la temperaturi mai mari de 35 grade Celsius. A se pastra in recipientele originale si in spatii acoperite. Produsul poate fi depozitat pe o perioada de 1 an.

Prezentare: Recipiente 1 si 5 litri.

Fraze si simboluri de risc:

S24/25 A se evita contactul cu ochii sau pielea.

S16 A nu se depozita in apropierea surselor de caldura.

R10 Inflamabil.

R20 Nociv in caz de inhalare.

CE

Informațiile și recomandările din fișa tehnică corespund cu informațiile cele deținem până în prezent, probelor de laborator și experiențelor. Datorită acestor motive, garanția noastră se limitează a calitatea produselor livrate. Firma noastră nu își va asuma responsabilități derivate din cauza folosirii improprie a produselor noastre.